

AURA

МИКРОВЕЛЮР

Описание:

Aura - одна из самых приятных на ощупь, мягчайших и бархатистых коллекций среди велюров и микровелюров впечатлит даже самых требовательных клиентов. Aura – это вызов натуральной шотландской шерсти – настолько она теплая и уютная. Коллекция настолько универсальна что ее можно использовать как для мебели классических форм, так и для бизнес- решений. Подойдет для мебели любой эпохи, включая и мебель середины XX века, и более современную. Изысканно будет смотреться на классических диванах и креслах в английском стиле.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается, далее посредством печати наносится рисунок дизайна. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Отсутствие на ткани «пальчикового эффекта». Подложка микровелюра имеет флисовую основу, что придает ткани дополнительную мягкость и хорошую драпируемость на мебели любой формы. Долговечность ткани обеспечивается высокой плотностью 420 г/м.кв. и стойкостью к истиранию 80 000 циклов, что особенно важно для ее применения в коммерческом секторе. Плотный ворс обеспечивает устойчивость ткани к проникновению влаги и загрязнения и легкость в уходе с помощью влажной тряпочки из микрофибры.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	80 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	см.тк1 / см.тк 2 5/5 баллов	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	Ворс / Основа: 100% Полиэстер



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 03/449/2021 от 02.09.2021.
2. Протоколом испытаний №Л - 1070/18 от 10.12.2018.
3. Декларацией соответствия ЕАЭС №BY/112 11.01 ТРО17 107 35923 от 04.03.2020.

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»
аккредитован Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT).
Аттестат аккредитации № ВУ/112-1.0322 от 26.01.1998. Срок действия до 19.02.2025

Научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие
«Центр научных исследований легкой
промышленности»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 127/1
Тел.: (017) 394-37-14, 282-37-14
E-mail: mso31@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

См. *



« 02 » сентября 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03/449/2021 от 02.09.2021

на 2 листах

Наименование продукции: материалы мебельные

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Элиттекстиль»

Адрес заявителя: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103,
этаж 4, пом. 3

ТНПА, устанавливающие требования к продукции: –

Вид испытаний: физико-механические

Наименование органа, производившего отбор образцов на испытания: –

Испытания по письму от 05.07.2021, акту отбора образцов № 11 от 05.07.2021

Дата начала и окончания испытаний: 30.08.2021 – 02.09.2021

Таблица 1 - Программа проведения испытаний

Наименование показателя	ТНПА, устанавливающие метод испытаний, номер пункта ТНПА
Устойчивость к истиранию	ГОСТ ISO 12947-2-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости текстильных материалов к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения пробы»

Условия проведения испытаний:

к. № 301

Температура помещения: (19,6 – 21,9) °C

Относительная влажность: (61,4 – 66,4) %

Таблица 2 - Средства измерений и испытательное оборудование,
применяемые при проведении испытаний

Наименование средств измерений и испытательного оборудования	Заводской номер	Дата действия метролог. поверки (аттестации)
Термогигрометр testo 608-H2	41469329	23.10.2021
Абразивный испытательный прибор Мартиндейла М 235 (фирма «ATLAS», США)	69800045	18.02.2023
Климатическая камера типа MEMMERT HPP 260	W615.0126	12.11.2021

Результаты испытаний

Описание образца:

№ 449/1. Материалы мебельные из синтетических волокон: полотно трикотажное, арт. Aura, состав сырья (в соответствии с маркировкой): 100% полиэстер. Количество: 0,42 м² (140 см х 30 см).

ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Таблица 3 - результаты испытаний образца № 449/1

Наименование показателя	Ед. измерения	Требования к продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение результатов испытаний	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
Устойчивость к истиранию при давлении 12 кПа	циклы	-	80000 (истирание ворса)	-

См. *

Испытания провели:
инженер

Заключение о результатах испытаний

Фактические результаты испытаний образцов продукции:

№ 449/1. Материалы мебельные из синтетических волокон: полотно трикотажное, арт. Aura, представлены в таблице 3.

Результаты испытаний распространяются на испытанные образцы.

Результаты испытаний
проверил и сделал заключение
руководитель ИЦ:

См. *

Данный протокол оформлен на 2 листах в 3-х экземплярах и направлен:

1 – Заказчику – 2 экземпляра

2 – в ИЦ – 1 экземпляр

ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» не несет ответственности за отбор образцов, за правильность и достоверность информации, предоставленной Заказчиком в части отбора образцов и идентификации партии продукции.

Размножение протокола (полное или частичное) возможно только с разрешения ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности».

*

Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-3 (ред. от 01.06.2022) "О защите персональных данных"