

CAMEL

ВЕЛЮР

Описание:

CAMEL — это бестселлер среди велюров Domiart с необычным рисунком, высокой износостойкостью и лёгкостью в уходе. Практичное решение для обивки, которое не теряет внешний вид даже при активной эксплуатации. Широкая и разнообразная палитра вместе с благородной фактурой — то, что нужно для вашего интерьера, ведь ткань подойдет под любую стилистику. Отлично подойдет для диванов, кресел, декоративных подушек и изголовий кроватей.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

У ткани практически отсутствует “пальчиковый эффект”. Подложка имеет флисовую основу, что придает дополнительную мягкость и объем для изделий. Ткань очень легко чистится и разрешена для тех, кто дома держит питомцев. Высокая стойкость истирания ткани в 70000 циклов обеспечивает долговечность использования и износостойкость, что отлично подойдет для использования NoReCa.

Ширина ткани - 140 см.
Грамматура - 460 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	70 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4-5	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	n/o	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 03/758/2021
2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 05935 от 08.08.2022

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»
аккредитован государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT).
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0322 от 26.01.1998. Срок действия до 19.02.2025

Научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие
«Центр научных исследований легкой
промышленности»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 127/1
Тел.: (017) 394-37-14, 282-37-14
E-mail: mso31@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

См.*



« 17 » июня 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03/360/2021 от 17.06.2021

на 2 листах

Наименование продукции: материалы мебельные

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Элиттекстиль»

Адрес заявителя: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103,
этаж 4, пом. 3

Наименование ТНПА: –

Вид испытаний: физико-механические

Наименование органа, производившего отбор образцов на испытания: –

Испытания по письму от 26.05.2021, акту отбора образцов № 3 от 26.05.2021

Дата начала и окончания испытаний: 08.06.2021 – 16.06.2021

Таблица 1 - Программа проведения испытаний

Наименование показателя	ТНПА, устанавливающие метод испытаний, номер пункта ТНПА
Устойчивость к истиранию	ГОСТ ISO 12947-2-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости текстильных материалов к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения пробы»
Разрывная нагрузка	ГОСТ 8847-85 «Полотна трикотажные. Методы определе- ния разрывных характеристик и растяжимости при нагруз- ках, меньше разрывных» раздел 2

Условия проведения испытаний:

к. № 301

Температура помещения: (21,0 – 21,9) °C

Относительная влажность: (61,0 – 61,8) %

Таблица 2 - Средства измерений и испытательное оборудование,
применяемые при проведении испытаний

Наименование средств измерений и испытательного оборудования	Заводской номер	Дата действия метролог. поверки (аттестации)
Термогигрометр testo 608-H2	41469329	23.10.2021
Разрывная машина «QUASAR 2,5»	VALL	14.05.2022
Абразивный испытательный прибор Мартиндейла М 235 (фирма «ATLAS», США)	69800045	14.02.2022

Результаты испытаний

Описание образца:

№ 360/1. Материалы мебельные из синтетических материалов: полотно трикотажное, арт. Camel, состав сырья (в соответствии с маркировкой): 100% ПЭ. Количество: 1 м.п. Изготовитель: "HAINING SINGA TEXTILE Co., Ltd.", Китай.

ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Таблица 3 - результаты испытаний образца № 360/1

Наименование показателя	Ед. измерения	Требования к продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение результатов испытаний	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
Устойчивость к истиранию при давлении 12 кПа	циклы	-	70000 (истирание ворса)	-
Разрывная нагрузка: по длине	Н	-	1219	
по ширине		-	675	

Испытания провели: **См.***
ведущий инженер 

Заключение о результатах испытаний

Фактические результаты испытаний образцов продукции:

№ 360/1. Материалы мебельные из синтетических материалов: полотно трикотажное, арт. Camel, изготовитель "HAINING SINGA TEXTILE Co., Ltd.", Китай представлены в таблице 3.

Результаты испытаний распространяются на испытанные образцы.

Результаты испытаний
проверил и сделал заключение
заместитель руководителя ИЦ:



См.*



Данный протокол оформлен на 2 листах в 3-х экземплярах и направлен:

- 1 – Заказчику – 2 экземпляра
- 2 – в ИЦ – 1 экземпляр

ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» не несет ответственности за отбор образцов, за правильность и достоверность информации, предоставленной Заказчиком в части отбора образцов и идентификации партии продукции.

Размножение протокола (полное или частичное) возможно только с разрешения ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности».