

CHOPARD/ЧОПАРД

ШЕНИЛЛ

Описание:

Chopard — премиальный объемный шенилл с выразительной многослойной фактурой и сложной колористикой.

Это коллекция для мебельных производителей и дизайнеров, которым важен не просто актуальный структурный материал, а ткань с узнаваемым характером, высоким визуальным уровнем и сильными техническими показателями.

В переплетении участвуют разные по характеру и оттенку нити. Они создают сложную поверхность с выраженным рельефом: фактура хорошо читается на расстоянии, а вблизи раскрывается множеством деталей. При этом Chopard не выглядит чрезмерно рыхлым, грубым или декоративным. В нем есть важный для премиального сегмента баланс: фактура заметная, но собранная; объемная, но благородная.

Способ производства:

Шенилловая нить изготавливается особым способом: в основную гладкую нить вплетаются начесанные пушистые волокна, после чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной ворсистой структурой. Далее из них изготавливают ткань, вплетая шенилловые волокна в нити основы. И чем большее число шенилловых нитей вплетается в полотно, тем плотнее и тяжелее будет материал. Для достижения определённого цвета ткань красится в куске (лоте) от 800 до 1200 метров. Поэтому между разными лотами возможен оттенок, что допустимо в производстве крашенной ткани.

Исключительные свойства:

Эластичная флисовая подложка добавляет материалу пластичности, помогает ткани лучше работать на форме и дает производителю больше возможностей при обивке сложных элементов. В отличии от прямого конкурента имеет улучшенное техническое исполнение, которое позволяет ткани быть более устойчивой к пилингу и вытягиванию ворса.

Ширина ткани - 140 см.

Грамматура - 585 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	100 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2:2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02:2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	4 4 4	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4 4 4	ISO 105 X12:2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	50 40	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1:2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:

- 1. Протоколом испытаний № Л-501/25 от 03.09.2025 по 02.09.2028
- 2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 30966 от 24.03.2026 по 23.03.2029

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

- 1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- 2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
- 3. Избегать острых объектов.
- 4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.

