

SIA

ШЕНИЛЛ

Описание:

Sia — коллекция мебельной ткани с выразительной декоративной поверхностью. Шелковистая текстура ворса формирует яркие световые переливы, создавая эффект динамичной, «живой» ткани. Поверхность меняется в зависимости от угла освещения и направления ворса, благодаря чему мебель выглядит нарядно, эффектно и заметно в интерьере. Структура ткани имитирует грубую рогожку, что придает ей особый объем и глубину. Это продукт с ярко выраженным wow-фактором — идеально для акцентной мебели и современных интерьерных решений.

Способ производства:

Шенилловая нить изготавливается особым способом: в основную гладкую нить вплетаются начесанные пушистые волокна, после чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной ворсистой структурой. Далее из них изготавливают ткань, вплетая шенилловые волокна в нити основы. И чем большее число шенилловых нитей вплетается в полотно, тем плотнее и тяжелее будет материал. Для достижения определённого цвета ткань красится в куске (лоте) от 800 до 1200 метров. Поэтому между разными лотами возможен оттенок, что допустимо в производстве крашенной ткани.

Исключительные свойства:

Ярко выраженный визуальный эффект при средней стоимости. В конкурентной среде РБ коллекция ближе всего к Crash и Loco. Она как бы объединяет эти 2 коллекции – только не такая пестрая и лепистая как Краш, а более стильная. И не такая «дырявая» как Локо – эффект рогожки в Sia более сдержанный, не такой пестрый.

Sia — мебельная ткань, которая продаёт себя сама: эффектный внешний вид, приятная тактильность, удобство в производстве и стабильные эксплуатационные свойства.

Ширина ткани - 140 см.

Грамматура - 520 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	70 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	3	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	4 4 4	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	3.5-4 3.5-4 3.5-4	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	>25 >25	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер




Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № Л-501/25 от 03.09.2025 по 02.09.2028

2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 26446 от 12.09.2025 по 11.09.2028

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



 **belkraft**
F A B R I C